



CARBO 4430 AC

Стандарты:

Материал №	1.4430		
EN 1600	E 19 12 3 LR 12		
AWS A 5.4	E 316L-17		

Характеристики и область применения:

САRBO 4430 AC — это электрод для сварки на переменным и постоянном токе с рутиловым покрытием, с высоколегированным стержнем, применяемый для сварки коррозионностойких CrNiMo сталей с низким содержанием углерода, а также устойчивых к химическим веществам стабилизированных и нестабилизированных сталей с аналогичными или похожими характеристиками. При использовании на базовом металле с аналогичными характеристиками наплавленный металл устойчив к влажной коррозии до +400°C. Окалиностойкий до 875°C в воздухе и окислительной атмосфере. В виду низкого содержания углерода межкристаллитная коррозия отсутствует. Наплавленный металл хорошо поддается полировке. Также данный электрод применяется для композиционной сварки аустенитных сталей с ферритными (сваривайте тонкими узкими валиками).

Рабочая температура: от -120°C до +400°C

Основные материалы:

1.4404 X2CrNiMo17-13-203X17H14M31.4429 X2CrNiMoN17-13-303X16H15M31.4437 GX6CrNiMo18-121.4580 X6CrNiMoNb17-12-21.4435 X2CrNiMo18-14-303X16H15M31.4401 X5CrNiMo17-12-203X17H13M2 (316)1.4408 GX5CrNiMo19-11-21.4581 GX5CrNiMoNb19-11-21.4409 GX2CrNiMo19-11-21.4436 X3CrNIMo17-13-303X17H14M31.4571 X6CrNiMoTi17-12-210X17H13M2T1.4583 (G)X10CrNiMoNb18-1209X16H15M36

1.4583 with H I / H II, 17Mn 4, 15 Mo 3, StE 255 up to StE 355 1.4583 with P235GH / P256GH, P295GH, 16Mo3, P255N up to P355N max. 300°C.

Прочностные свойства сварочного шва металлического (типичное значение)

Предел прочности на	•	,	Ударная вязкость
разрыв	Предел текучести	Удлинение	ISO-V Ј при -120°C
R _m Н/ммл	R _{p0,2} H/ммл	A ₅ %	·
580	400	>32	65

Анализ металлического сварочного шва (типичный, вес %)

Anamis meranin reckere ebape mere mba					(1711171 111111111111111111111111111111		
	С	Si	Mn	Cr	Ni	Мо	
	<0,003	8,0	0,6	19	12	2,8	

Tok: = $+/\sim$, 50 V







Положение при сварке: PA (нижнее), PB (нижнее тавровых соединений), PC (горизонтальное), PF (вертикальное, сварка снизу вверх).

Повторный обжиг :1 час, 350°C + / - 10°C (в случае необходимости)

Диаметр / длина	Сила тока в амперах (A)	Контейнер / пакет	Контейнер / картонная упаковка	Кг / 1000	Кг / пакет	Кг / картонная упаковка
1,6x250	30 - 40	693	2772	5,7	4,0	16,0
2,0x300	40 - 60	345	1379	11,6	4,0	16,0
2,5x300	50 - 75	221	884	18,1	4,0	16,0
3,2x350	85 - 120	140	559	35,8	5,0	20,0
4,0x350	120-160	92	369	54,2	5,0	20,0
4,0x450	120-160	86	345	69.6	6,0	24,0
5,0x450	160-190	55	221	108,8	6,0	24,0

