



CARBO F-813

Стандарты:

DIN 8555	MF1-GF-55-PT
----------	--------------

Технические характеристики:

CARBO F-813 - порошковая проволока для наплавки стойкой к нагреву и тепловому удару. Разработан для наплавки деталей и оборудования горячей обработки и увеличения срока эксплуатации.

Правила:

Количество слоев - по мере необходимости. Температура между слоями должна быть максимум 250°C. Предварительный нагрев выбирается согласно материалу основы.

Типичные области применения:

Импактор фильеры, (пропеллер) сжатые фильеры, горячая ковка фильеры, вырезной штамп, и так далее.

Свойства наплавленного металла (типичное значение):

Твердость по шкале С Роквеллу	Предел прочности на разрыв R _m Н/мм ²
41-47	1300-1500

Анализ наплавленного металла (типичный, вес %)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti
0,10	0,6	0,6	10	1,7	3	0,2

Газ типа EN 439: I1, M 12, M13

Диаметр (мм)	Диаметр (дюйм)	Напряжение	A	Выпуск модели
1,2	3/64	19 - 22	120 - 220	
1,6	1/16	20 - 26	160 - 260	G
2,0	5/64	22 - 27	220 - 280	
2,4	3/32	24 - 28	260 - 340	
2,8	7/64	25 - 29	300 - 400	G
3,2	1/8	26 - 30	320 - 460	

Выпуск модели:

O = Порошковая электродная проволока, самоэкранирование

G = Порошковая электродная проволока, дуговая сварка с защитой зоны сварки

S = Порошковая электродная проволока, дуговая сварка под флюсом

Бухта, вес:

В/размер пакета 300 = 15 кг

В 450 = 30 кг

Без намотки = 150 / 300 кг